



## Техническая информация

# Capatect-Si-Fassadenfinish 130

Фасадная выравнивающая краска на силикатной основе

130

### Описание материала

#### ■ Назначение:

Эгализационная (выравнивающая) покраска отколерованных декоративных силикатных (Sylitol-Fassadenputze) и минеральных (Capatect-Mineral-Leichtputze и Capatect-Mineralputze) штукатурок. Применяется в качестве цветового покрытия оштукатуренных поверхностей, фасадных профилей Сарарог, а также в качестве завершающего покрытия для системы saniрующих штукатурок

#### ■ Свойства

- водоотталкивающая,
- атмосферостойкая
- высокий показатель паропроницаемости
- практически не создает напряжения
- щелочеустойчивая
- обладает очень хорошей укрывистостью
- обладает нейтральным запахом
- экологически чистая
- связующее вещество – жидкое калиевое стекло с добавками органических стабилизаторов

#### ■ Технические данные

- коэффициент диффузионного паропроницания, рассчитанный эквивалентно плотности воздуха:  $s_d < 0,05m$
- капиллярный коэффициент водопоглощения  $w < 0,08kg/(m^2 \times ч^{0,5})$
- плотность: ок.  $1,45 \text{ г/см}^3$

#### ■ Расход

около  $250 \text{ мл/м}^2$  на один слой

При окраске сильно впитывающих подложек расход может заметно увеличиваться. Точный расход определяется путем пробного нанесения на объекте

#### ■ Цвет

белый

Возможна заводская колеровка в соответствии с цветовым веером CaparolColor или Caparol 3D System. Годится для автоматического колерования на установках ColorExpress.

Другие цвета могут быть получены по дополнительному запросу (цвета с индексом светлости менее 20 не рекомендуется применять на системах утепления).

Небольшие количества краски могут быть отколерованы добавлением силикатных красителей Sylitol Volltonfarben.

#### ■ Степень глянца

матовая

#### ■ Консистенция

Жидкая

#### ■ Размер упаковки

15 литров (белая), 12,5 литров (отколерованная)

#### ■ Хранение

в холодном месте, но не морозе  
Срок хранения около 12 месяцев

#### ■ Номер продукта

130

### Технология нанесения

#### ■ Подходящие подосновы

Применяется в качестве выравнивающего покрытия для силикатных и минеральных штукатурок Capatect, а также в качестве финишного фасадного покрытия на минеральных подосновах, силикатном кирпиче и т.д.

#### ■ Подготовка поверхности

Подложка должна быть ровной, чистой, сухой на поверхности, прочной, не иметь трещин, обладать несущей способностью и не иметь разделяющих веществ.

#### ■ Нанесение

В качестве выравнивающего покрытия краска наносится не ранее 3-7 дней (в зависимости от погодных условий) после нанесения структурных штукатурок.

При необходимости Capatect-Si-Fassadenfinish 130 разбавляется максимально 3% Capatect Konzentrat 111 (тщательно перемешивать).

В качестве выравнивающего покрытия на отколерованные штукатурки достаточно одного слоя Capatect-Si-Fassadenfinish 130, отколерованного в цвет штукатурки. При окрашивании белой штукатурки, отколерованную краску необходимо наносить в два слоя, грунтовочный и финишный слой.

#### ■ Температура нанесения

Во время нанесения и высыхания температура воздуха и подложки не должна опускаться ниже  $+8^{\circ}\text{C}$ . Не работать под прямым воздействием солнечных лучей, при сильном ветре или при дожде



#### ■ **Время высыхания**

При +20°C и относительной влажности воздуха 65% окрашенная поверхность высыхает через 2-8 часов. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.

Технологический перерыв между нанесением 2-х слоев краски должен составлять минимум 8 часов.

#### ■ **Чистка инструмента**

Инструмент сразу же после использования промыть водой. Возможно добавление бытовых чистящих средств. Во время перерывов в работе инструмент должен находиться либо в краске, либо в воде.

### Указания

Нанесение выравнивающего слоя не является функциональной необходимостью, а служит исключительно для избежания неравномерностей в цвете на отколерованных штукатурках.

#### ■ **Совместимость**

Не смешивать с другими материалами.

#### ■ **Утилизация отходов:**

Во вторичную переработку сдавать только пустые ведра. Остатки материала можно утилизировать как затвердевшую краску на водной основе и бытовые отходы в соответствии с немецким кодом отходов ЕАК 08 01 05 .

#### ■ **Указания по технике безопасности**

Не допускать попадания в руки детей. Избегать соприкосновения с кожей и глазами. При попадании в глаза сразу же промыть водой и обратиться к врачу. Не допускать попадания в сточные воды, канализацию или землю. Тщательно укрывать окружающие предметы от попадания краски. При попадании на стекло, керамику, металл, камень сразу же смыть водой.

#### ■ **Данные по безопасности и перевозке**

см. "Паспорт безопасности".

#### ■ **Дополняющие продукты:**

Разбавитель и грунтовка Capatect Konzentrat 111

Техническая консультация по срочным вопросам:

#### **SIA CAPAROL BALTICA**

#### **Представительство в РБ**

ул. Тимирязева, 65А, офис 446

BY-220035 Минск

тел. +375 17 2058970

2058968

2501103

факс. +375 17 2059438

## Техническая информация № 130 по состоянию на апрель 2003 г.

Данная техническая информация базируется на новейшем уровне техники и опыте нашей фирмы. С учетом разнообразия подложек и объектных условий покупатель/потребитель, однако, не освобождается от обязанности компетентной проверки продукта на его пригодность для предусмотриваемой цели использования в соответствующих условиях объекта потребителя, под его ответственность.

С выходом нового издания данная информация утрачивает свою силу.