

Capalac Rostschutzgrund

Антикоррозионная грунтовка для защиты железа и стали.

Описание продукта

Область применения:

Применяется в качестве антикоррозионного покрытия по железу и стали. Для наружных и внутренних работ.

Свойства:

- Не содержит свинец и хроматы.
- Высокая антикоррозионная защита- активные антикоррозионные пигменты.
- Очень хорошая адгезия
- Хорошая укрывистость.
- Легко наносится.
- Быстросохнущая

Связующее:

Алкидная смола, содержит растворитель

Плотность:

ок. 1,5 г/см³.

Степень блеска:

Матовая

Цветовые тона:

Светло-серый и темно-коричневый

Опасные факторы и техника безопасности:

Относится к классу «воспламеняемых». При длительном нахождении в водоемах может повреждать водные организмы. Не допускайте попадания продукта в руки детей. Плотные закрытые емкости хранить в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников возгорания. Курить запрещается. Не вдыхайте пары и аэрозоль. Не допускайте попадания продукта в глаза и на кожу. При недостаточной вентиляции используйте приборы для защиты органов дыхания. Применять продукт следует только в хорошо проветриваемых местах. Более подробная информация указана в паспорте безопасности продукта.

Хранение:

В прохладном месте. Емкости хранить плотно закрытыми.

Утилизация отходов:

Во вторичную переработку сдавать только пустые емкости. Емкости с остатками продукта следует сдавать в пункты сбора старых лаков или утилизировать согласно национальным инструкциям.

Код продукта краски и лаки:

M-GP02

Размеры упаковки:

375 мл, 750 мл, 2,5 л и 10 л





Нанесение

Подходящие основания:

Железо и сталь.

Подготовка основания:

Удалить ржавчину с железа и стали до металлического блеска.

Удалить загрязнения и разделяющие вещества, например, масла и жиры.

Нанесение:

Перед нанесением тщательно перемешать. При необходимости разбавить разбавителем синтетических смол Kunstharz-Verdünner. Capalac Rostschutzgrund можно наносить кистью, валиком или методом распыления.

Температура обработки:

Температура материала, окружающего воздуха и основания должна быть не ниже +5°C.

Консультация

Техническая, сервисная служба для быстрой справки:

Ober-Ramstadt:

телефон: 06154 / 711777

факс: 0 6154 / 7113 51

электронная почта: info@caparol.de

LACUFA Aktiengesellschaft

Lacke und Farben

Schnellerstraße 141

D-12439 Berlin

Tel. +49 30 639460

Fax +49 30 63946375

e-mail: info.berlin@caparol.de

Указания по нанесению распылением:

	Диаметр форсунки	Давление	Разбавление	Вязкость 4 мм
Высокое давление	1,5 – 1,8 мм	2 – 4 бара	5 – 15 об. %	30-50 сек.
Низкое давление	1,5 мм	0,2 – 0,5 бар	5 – 20 об. %	25 сек.
Airless	0,011 – 0,013"	180 – 200 бар	--	Поставляемая консистенция

Структура покрытия:

Основание	Применение	Подготовка основания	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Железо, сталь	внутри	Удалить ржавчину/обезжирить	1-2x Capalac-Rostschutzgrund*	Если требуется Capalac Weiß- или Buntlack	Capalac Weiß- или Buntlack
	снаружи	Удалить ржавчину/обезжирить		Capalac Weiß-, Buntlacke или Vorlack	

* в зависимости от коррозионной нагрузки 1-2 x CapalacRostschutzgrund

Расход:

Расход мл/м ²	Распыление				
	Кистью	Валиком	Высокое давление	Airless	Низкое давление
Вертикальные пов.	90 - 100	80 - 100	130	140	130
Горизонтальные	110	110	180	180	170

Продолжительность сушки:

При 20 °C и 65 % относительной влажности воздуха	Высохшая от пыли	Твердая на ощупь	Нанесение следующего слоя	Нанесение следующего слоя распылением
часов	2-3	4-5	12	6-8

Эти сроки увеличиваются при более низкой температуре и более высокой влажности воздуха.

Техническая информация № 005. Состояние на февраль 2006

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель / строитель не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co Vertriebs KG · Roßdorfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de

Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 62 46 · Telefax (0 30) 63 94 62 88