



Техническая информация № A-D180

Alpina Silhouette Lasur Base

Цветная настенная лазурь для нанесения креативных воздушных покрытий.

Описание продукта

Область применения:

Для нанесения декоративных лазурных внутренних покрытий. Легко наносится. Для гладких грунтованных или структурированных поверхностей, например, Alpina Accent Brillant Grund, Alpina Silhouette Impression, Alpina Silhouette Structur.

Особенности:

Alpina Silhouette Lasur является цветной прозрачной лазурью для создания креативных воздушных поверхностей. Оптимальный эффект достигается на мелких контурах Alpina Silhouette Impression или Alpina Silhouette Structur. Возможно также применение техники холста, формовки по шаблону.

Свойства продукта:

- колеруется вручную и автоматически (машинным способом)
- легко наносится щёткой
- для креативных поверхностей
- может разбавляться водой, экологически безопасный продукт

Продукт обладает слабым запахом и слабой эмиссией. Чистится водой и нейтральными бытовыми чистящими средствами (примерно через 20 дней).

Связующее:

Дисперсия синтетической смолы.

Упаковка:

2,5 л

Степень глянца:

Шелковисто-матовая.

Цветовой тон:

Alpina Silhouette Lasur Base может колероваться машинным способом во многие цветовые тона или вручную с помощью традиционных полноцветных и колеровочных красок на дисперсионной основе (например, Alpina KOLORANT) или цветных концентратов (Alpina TINT).

При самостоятельном колеровании необходимо смешать требуемое количество продукта, чтобы избежать различий цветового тона.

Состав:

Дисперсия синтетической смолы, цветные пигменты, минеральные наполнители, добавки, вода. Предельно допустимая концентрация VOC согласно нормам ЕС (Кат. A/a): 75 г/л (2007)/ 30 г/л (2010). Данный продукт содержит < 1 г/л VOC.

Внимание:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их чистой водой. Не допускать попадания в сточные воды. Более точные указания: см. Паспорт безопасности.

Хранение:

В прохладном, сухом месте, без мороза. Беречь от прямых солнечных лучей. В оригинальной упаковке хранится минимум 2 года.

Утилизация:

Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы.

Технология нанесения

Структура покрытия:

Грунтовочное покрытие:

Один – два равномерных слоя грунтовки Alpina Accent Brillant Grund. Alpina Accent Brillant Grund предварительно может быть отколерована с помощью продуктов Alpina KOLORANT или Alpina TINT. При этом возникает интересная игра цвета на настенной поверхности благодаря комбинации с Alpina Silhouette Lasur.

Хорошо сохранившегося старого покрытия, обладающего минимум стойкостью к мытью, также достаточно.

Способ нанесения:

Лазурь Alpina Silhouette Lasur наносится щёткой Alpina вдоль и поперёк, т.е. крестообразными движениями. Одного слоя достаточно!

По желанию можно обработать поверхность с помощью щётки Alpina. В зависимости от впитывающей способности поверхности у Вас есть около 5 минут для работы щёткой Alpina, затем начинается высыхание.

Из-за того, что Alpina Silhouette Lasur является лазурью, из-за техники нанесения, толщины слоя и цветового тона подложки цветовой тон краски на стене отличается от изображённого в проспектах.

Расход:

Около 110-120 мл/м² за один проход на гладкой подложке, на шероховатой поверхности расход соответственно больше.

Нижний предел температуры при нанесении покрытия:

+ 5 °C для подложки и циркуляционного воздуха.

Время сушки:

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 4 часа поверхность высыхает, через 12 часов можно проводить ее дальнейшую обработку. При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжительность сушки возрастает.

Чистка инструмента:

Сразу после применения водой с мылом.



Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ.

Минеральные штукатурки:

На прочные, нормально впитывающие штукатурки нанести предварительный слой Alpina Accent Brillant Grund. На грубо пористые, впитывающие штукатурки нанести грунтовочное покрытие Alpina EINLASSGRUND или Alpina GRUNDKONZENTRAT, затем Alpina Accent Brillant Grund. Гипсосодержащие готовые штукатурки с гладкой поверхностью отшлифовать, удалить пыль и нанести грунтовочный слой грунтовкой с содержанием растворителей Tiefgrund. После высыхания нанести 1-2 слоя Alpina Accent Brillant Grund.

Гипсокартонные плиты:

Отшлифовать шпаклевочные gratы. Грунтовочное покрытие выполняется с помощью Alpina EINLASSGRUND или Alpina GRUNDKONZENTRAT. После высыхания нанести 1-2 слоя Alpina Accent Brillant Grund.

Бетон:

Удалить имеющиеся остатки разделяющих веществ с помощью жирорастворяющих бытовых средств, а также мелящиеся и осыпающиеся частицы с помощью щётки. Грунтовочное покрытие выполняется с помощью Alpina EINLASSGRUND или Alpina GRUNDKONZENTRAT. После высыхания нанести 1-2 слоя Alpina Accent Brillant Grund.

Старые краски или покрытия на основе синтетической смолы с несущей способностью:

На хорошо сохранившиеся старые покрытия (устойчивые к смыванию) можно сразу наносить продукт. Глянцевым поверхностям необходимо придать шероховатость и нанести слой Alpina Accent Brillant Grund.

Покрытия, утратившие несущую способность:

Удалить старые краски и покрытия на основе синтетической смолы, утратившие несущую способность, механическим способом с помощью соскабливания, шлифования, обработки шабером, щёткой и тщательно удалить пыль. Нанести грунтовочный слой Alpina Accent Brillant Grund.

Окрашивание клеевой краской:

Основательно промыть. Грунтовочное покрытие Alpina EINLASSGRUND или Alpina GRUNDKONZENTRAT наносится щёткой. После высыхания нанести 1-2 слоя Alpina Accent Brillant Grund.

Свежеокрашенные грубоволокнистые, рельефные и тиснёные обои из бумаги: окраска производится без предварительной обработки.

На неокрашенные бумажные обои наносится 1-2 слоя Alpina Accent Brillant Grund.

Непрочно держащиеся обои:

Удалить без остатков. Смыть следы клея-стера и макулатуры. Грунтовочное покрытие Alpina EINLASSGRUND или Alpina GRUNDKONZENTRAT наносится щёткой. После высыхания нанести 1-2 слоя Alpina Accent Brillant Grund.

Заплесневевшие поверхности:

Удалить плесень и грибки путем влажной чистки (например, счистить щёткой или соскоблить). Промыть поверхности с помощью Saratex и оставить до полного высыхания. Грунтовочный слой наносится в зависимости от типа и свойств подложки. На сильно повреждённых поверхностях применяются продукты Indeco-W, Malerit-W, Fungitex-W.

Поверхности с пятнами никотина, воды, копти или жира:

Смыть пятна никотина, копти или жира водой с добавлением жирорастворяющих бытовых средств, оставить до полного высыхания. Засохшие водяные пятна почистить сухой щёткой. Нанести изолирующий грунтовочный слой Caparol AquaSperrgrund fein.

Мелкие дефекты:

После соответствующей предварительной обработки с помощью выравнивающей шпатлёвки Caparol-Glättspachtel исправить согласно указаниям и при необходимости нанести грунтовочный слой.

Указания

Техническая сервисная служба для срочной справки:

Internet: www.caparol.com

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Schnellerstr. 141
D-12439 Berlin
Tel. +49 3063946 275
Fax +49 3063946 378
e-mail: info.berlin@caparol.de

Caparol Farben Lacke
Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50
D-64372 Ober-Ramstadt
Tel. +49 06154/711777
Fax +49 06154/711351
e-mail: kundenservicecenter@caparol.de

Техническая информация № А-D180 по состоянию на март 2007

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.